



1397

**UAB GASTA**Įmonės kodas 122569852; PVM mokėtojo kodas LT225698515; Savanorių pr. 247, Vilnius, LT-02300,  
Lietuva; Tel. +37068586900; El. paštas: [info@gasta.lt](mailto:info@gasta.lt)

17

**1397-CPR-0600****LST EN 12620:2003+A1:2008****Betono užpildai  
Smėlis**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
	Vertė	Kategorija
Dalelių dydis (frakcija d/D), mm	<b>0/4</b>	<b>G<sub>F85</sub></b>
Dalelių tankis	2,66 Mg/m <sup>3</sup>	-
Piltinis tankis	1,67 Mg/m <sup>3</sup>	-
Vandens įgėris	< 1,0 masės %	WA <sub>241</sub>
Smulkelių kiekis	≤ 3,0 masės %	F <sub>3</sub>
Smulkumo modulis	3,0	CF
Smulkumas pagal išбірą per sietą 0,500 mm	30÷70	MP
Cheminė sudėtis/kiekis:		
Vandenyje tirpių chloridų (Cl) kiekis	< 0,01 masės %	-
Rūgtyje tirpių sulfatų kiekis	< 0,2 masės %	AS <sub>02</sub>
Bendras sieros kiekis	< 0,1 masės %	S <sub>1</sub>
Reaktyvių uolienuų kiekis SiO <sub>2</sub>	4,73 %	
Organinės priemaišos (humusas)	Nėra	-
Tūrio pastovumas-susitraukimas džiustant	≤ 0,075	-
Kenksmingos medžiagos:		
- radioaktyvumas	1 klasė	-
- lengvųjų teršalų kiekis	< 0,001 masės %	-
Atsparumas šaldymui/atšildymui (naudojant magnio sulfato tirpalą)	≤ 18 %	MS <sub>18</sub>

**Naudojimo paskirtis:** pastatams, keliams ir kietiems statybos darbams naudojamo betono gamybai.**SMĖLIO 0/4 TIPINĖ GRANULIOMETRINĖ SUDĖTIS**

Sietų matmenys	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,063
Išbira %	100	99,9	96,4	86,2	67,7	40,4	11,8	0,5
Išbirų ribos	100	95÷100	85÷99	70÷99	50÷80	30÷70	5÷45	0÷3

Ištuota: \_\_\_\_\_

Kiekis (t) \_\_\_\_\_

Galioja su sąskaita-faktūra Nr. \_\_\_\_\_

Gamintojo atstovas: \_\_\_\_\_

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)