



1397

**UAB GASTA**Įmonės kodas 122569852; PVM mokėtojo kodas LT225698515; Savanorių pr. 247, Vilnius, LT-02300,  
Lietuva; Tel. +37068586900; El. paštas: [info@gasta.lt](mailto:info@gasta.lt)

17

**1397-CPR-0600****LST EN 12620:2003+A1:2008****Betono užpildai**

(žvirgždas)

| Esminės charakteristikos   | Eksploatacinės savybės     |   |
|--|----------------------------|---|
|  | Vertė                      | Kategorija  |
| Dalelių dydis (frakcija d/D), mm                                     | <b>4/16</b>                | <b>G<sub>c</sub>90/15</b><br><b>G<sub>T</sub>17,5</b> |
| Plokštumos rodiklis  | ≤ 15 masės %               | F <sub>15</sub>                                       |
| Formos rodiklis  | ≤ 15 masės % <sup>15</sup> | S <sub>15</sub>                                       |
| Dalelių tankis   | 2,66 Mg/m <sup>3</sup>     | -   |
| Piltinis tankis  | 1,57 Mg/m <sup>3</sup>     | -   |
| Vandens įgėris   | ≤ 2 masės %                | WA <sub>242</sub>                                     |
| Kriauklelių kiekis stambiajame užpilde                               | 1,4                        | SC <sub>NR</sub>                                      |
| Smulkelės  | ≤ 15 masės %               | F <sub>1,5</sub>                                      |
| Atsparumas trupinimui LA (Los Andželo metodas)                       | ≤ 25 masės %               | LA <sub>25</sub>                                      |
| Atsparumas dėvėjimuisi (Mikro-Devalio metodas)                       | ≤ 20 masės %               | M <sub>DE20</sub>                                     |
| Skalumas cilindre  | 8÷12                       | M <sub>sk</sub>                                       |
| Cheminė sudėtis/kiekis:<br>Vandenyje tirpių chloridų (Cl) kiekis     | < 0,01 masės %             | -   |
| Rūgtyje tirpių sulfatų kiekis  | < 0,2 masės %              | AS <sub>02</sub>                                      |
| Bendras sieros kiekis  | < 0,1 masės %              | S <sub>1</sub>  |
| Reaktyvių uolienuų kiekis SiO <sub>2</sub>                           | 2,06                       |   |
| Organinės priemaišos (humusas)                                       | Nėra                       | -   |
| Tūrio pastovumas-susitraukimas džiuštant                             | ≤ 0,075                    | -   |
| Kenksmingos medžiagos:<br>- radioaktyvumas                           | 1 klasė                    | -   |
| - lengvųjų teršalų kiekis  | Nėra                       | -   |
| Atsparumas šaldymui/atšildymui<br>(naudojant magnio sulfato tirpalą) | ≤ 18 %                     | MS <sub>18</sub>                                      |

**Naudojimo paskirtis:** pastatams, keliams ir kietiems statybos darbams naudojamo betono gamybai.**ŽVIRGDO 4/16 TIPINĖ GRANULIOMETRINĖ SUDĖTIS**

|                |     |        |       |       |      |     |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|------|-----|-------|
| Sietų matmenys | 3,5 | 22,4   | 16    | 8     | 4    | 2   | 0,063 |
| Išbira %       | 100 | 100    | 95,7  | 44,2  | 2,0  | 0,8 | 0,3   |
| Išbirų ribos   | 100 | 98÷100 | 90÷99 | 25÷60 | 0÷15 | 0÷5 | 0÷1,5 |

Išduota: \_\_\_\_\_

Kiekis (t) \_\_\_\_\_

Galioja su sąskaita-faktūra Nr. \_\_\_\_\_

Gamintojo atstovas: \_\_\_\_\_

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)