



1397

**UAB GASTA**Įmonės kodas 122569852; PVM mokėtojo kodas LT225698515; Savanorių pr. 247, Vilnius, LT-02300,  
Lietuva; Tel. +37068586900; El. paštas: [info@gasta.lt](mailto:info@gasta.lt)

13

1397-CPR-0430

**LST EN 13043+AC:2004****Mineralinės medžiagos bituminiams mišiniams ir paviršiaus apdorojimams**

Žvirgždo skaldos atsijos (skaldinėlis)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
	Vertė	Kategorija
Dalelių dydis (frakcija d/D), mm	<b>0/5</b>	<b>GA90</b>
Dalelių tankis	2,65 Mg/m <sup>3</sup>	-
Piltinis tankis	1,57 Mg/m <sup>3</sup>	-
Vandens įgėris	0,67	WA <sub>241</sub>
Švarumas – mineralinių dulkių kiekis	≤ 3,0 masės %	F <sub>3</sub>
Birumo koeficientas	21	-
Sukimas su bituminiais riškiais po 6h po 24h	95% 85%	- -
Cheminė sudėtis/kiekis:		
Vandenyje tirpių chloridų (Cl) kiekis	< 0,01 masės %	-
Rūgtyje tirpių sulfatų kiekis	< 0,2 masės %	AS <sub>0,2</sub>
Bendras sieros kiekis	< 0,1 masės %	S <sub>0,1</sub>
Organinės priemaišos (humusas)	nėra	-
Radioaktyvumas	1 klasė	-
Laisvi sunkieji metalai	nėra	-
Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai	nėra	-

**Naudojimo paskirtis:** Kelių, skridimo aikščių ir kitų eismo zonų bituminiams paviršiaus apdorojimams**SMĖLIO 0/4 TIPINĖ GRANULIOMETRINĖ SUDĖTIS**

Sietų matmenys	11,2	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,063
Išbira %	100	100	97,5	86,9	60,7	39,5	24,2	15,2	2,5
Išbirų ribos	100	98÷100	90÷99	-	-	-	-	-	0÷3

Išduota: \_\_\_\_\_

Kiekis (t) \_\_\_\_\_

Galioja su sąskaita-faktūra Nr. \_\_\_\_\_

Gamintojo atstovas: \_\_\_\_\_

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)